

# Déclaration de performance 2026



Tél. +41 27 329 24 27  
[carriere@lathiongroup.ch](mailto:carriere@lathiongroup.ch)

|                                                                                        |             |                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| N° déclaration de performance                                                          |             | GBR-2026                                                                           |                                |
| 1. Code d'identification du produit                                                    |             | Granulat béton recyclé<br>0/4                                                      | Granulat béton recyclé<br>4/22 |
| 2. Utilisation du produit                                                              |             | Granulats pour béton                                                               |                                |
| 3. Fabricant                                                                           |             | Lathion Carrières SA<br>Carrière des Paujes<br>Avenue de Tourbillon 3<br>1950 Sion |                                |
| 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit |             | CE 2+                                                                              |                                |
| 5. Norme harmonisée<br>Instance de certification notifiée                              |             | EN 12'620<br>NB 2115 (ASMP)                                                        |                                |
| 6. Performance déclarée                                                                |             |                                                                                    |                                |
| Code d'identification du produit                                                       |             | Granulat béton recyclé<br>0/4                                                      | Granulat béton recyclé<br>4/22 |
| Caractéristiques                                                                       |             | Performance                                                                        |                                |
| Classe granulaire                                                                      | Désignation | 0/4                                                                                | 4/22                           |
| Granularité                                                                            | Catégorie   | G <sub>F</sub> 85                                                                  | G <sub>A</sub> 85              |
| Coefficient d'aplatissement                                                            | Catégorie   | APD                                                                                | FI <sub>15</sub>               |
| Teneur en fines                                                                        | Catégorie   | f <sub>10</sub>                                                                    | f <sub>3</sub>                 |
| Qualité des fines                                                                      | -           | APD                                                                                | APD                            |
| Résistance au polissage CPA <sup>1</sup>                                               | Catégorie   | APD                                                                                | APD                            |
| Masse volumique réelle absolue                                                         | [kg/m³]     | 2'660                                                                              | 2'670                          |
| Coefficient d'absorption d'eau                                                         | [%m]        | 4.9                                                                                | 5.4                            |
| Durabilité (gel – dégel)                                                               | -           | APD                                                                                | APD                            |
| Classification des constituants                                                        | Catégorie   | APD                                                                                | <sup>2</sup>                   |
| Chlorures solubles dans l'eau                                                          | [%m]        | 0.0004                                                                             | 0.0004                         |
| Chlorures solubles dans l'acide                                                        | [%m]        | 0.007                                                                              | 0.008                          |
| Sulfates soluble dans l'acide                                                          | Catégorie   | AS <sub>0.8</sub>                                                                  | AS <sub>0.8</sub>              |
| Soufre total                                                                           | [%m]        | aucun                                                                              | aucun                          |
| Sulfates solubles dans l'eau                                                           | Catégorie   | SS <sub>0.2</sub>                                                                  | SS <sub>0.2</sub>              |
| Constituants qui influencent la prise et le durcissement                               | Catégorie   | A <sub>10</sub>                                                                    | A <sub>10</sub>                |

APD : aucune performance déterminée  
<sup>1</sup> : uniquement pour surfaces de chaussées

<sup>2</sup> : RC-Grave de granulats béton (Rc 87.1[%], Ru 12.6[%])

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Sion, le 30 septembre 2026

Lionel Lathion  
 Responsable d'exploitation